



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 6.15. ВЕРСИЯ 11.2024

Мастика гидроизоляционная битумная холодная AquaMast

Произведено согласно: ТУ 5775-063-72746455-2012

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций (бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и др.), заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.

Расход мастики:

- для защиты бетона от влаги не менее 1 кг/м²;
- для полноценной гидроизоляции не менее 2,7 кг/м² за 2 нанесения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- для создания жёстких гидроизоляционных покрытий;
- бесшовная гидроизоляция;
- лёгкость применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном	МПа	не менее	0.1	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления (адгезия) с металлом	МПа	не менее	0.1	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления (адгезия) с деревом	МПа	не менее	0.1	ГОСТ 26589-94
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не менее	2	ГОСТ 26589-94
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах	75-90	ГОСТ 31939-2022
Теплостойкость	°C	не ниже	80	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин	-	-	выдерживает	ГОСТ 26589-94
Температура гибкости на брусе R = 5 мм	°C	не выше	5	ГОСТ 26589-94
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП4	ГОСТ Р 51032-97

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	л	-	18; 10; 3
Масса нетто продукта	кг	-	18; 10; 3
Штук на паллете	шт	-	36; 60; 144
Масса брутто паллеты	кг	-	730; 700; 510

Масса брутто паллеты является справочной величиной и может колебаться в зависимости от упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность вёдер с мастикой при транспортировании и хранении.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Не применять на кровле.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, наледи и других загрязнений.

Впитывающие основания рекомендуется обработать праймером битумным AquaMast.

Материал наносить шпателем или кистью толщиной не более 2 мм за 1 слой, рекомендуемый расход на слой около 1 кг/м² для горизонтальных поверхностей и 0,7 кг/м² для вертикальных. Для армирования покрытия применять щелочестойкие сетки укладывая их в ещё не застывший слой мастики.

Работы производить при температуре от минус 10 °C до плюс 40 °C. При температуре ниже плюс 5 °C мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

Покрытие пластичное и устойчиво к воздействию агрессивных веществ природного происхождения по отношению к бетону.

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем.

Время высыхания мастики не более 24 ч при толщине нанесённого слоя не более 2мм, окончательный набор гидроизоляционных свойств зависит от температуры и влажности окружающей среды.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Загрузку в транспортные средства и перевозку материала производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Мастика должна храниться в помещении, снабжённом приточно-вытяжной вентиляцией.

Мастика должна храниться в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°C до +30 °C.

Хранение поддонов с мастикой должно производиться в один ряд по высоте.

Мастика должна храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ 5775-063-72746455-2012 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2715 00 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.120

КСР: 23.99.12.120.01.2.03.03-0103-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

